

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Univerzální montážní lepidlo je jednosložkové lepidlo na bázi akrylátové disperze. V průběhu vytvrzování bez zápachu, vyznačuje se vysokou konečnou pevností. Odolává UV záření, je přetíratelné.

POUŽITÍ

MASTERSil® - Univerzální montážní lepidlo je určeno pro montážní lepení soklových podlažních lišt a U-PVC, dekorativních a izolačních plochých materiálů, desek a lemůvek z pěnového polystyrenu a tvrdé PU pěny, ostění dřevěných oken a dveří a obkládacích panelů ze dřeva, dřevotřísky, OSB, MDF, sádkokartonu, U-PVC, resopalů, korku apod. Nevhodné pro lepení polypropylenu, polyethylenu, akrylového skla.

APLIKAČNÍ POSTUP

Lepené díly musí být suché, odmaštěné a odprášované. Lepidlo naneste v bodech nebo proužcích na jednu z lepených ploch, poté díly přitiskněte k sobě. Těžší díly a díly s vnitřním napětím fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzené lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzené lihem, případně mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nestékavá pasta	Vzhled	
1,50 g / ml	Měrná hmotnost	
10 min.	Doba zpracování	
1,5 mm / 24 hod.	Vulkanizace	
0,55	Modul MPa	
0,35 MPa	Pevnost MPa	
300%	Táhnout	
45 ShA	Tvrdość	
-	Pohyb ve spáře	
< 3%	Smrštění	
+5 až +40°C	Aplikační teplota	
-20 až +80°C	Teplotní odolnost	
Ano	Odolnost Uv záření	
Do +30°C	Teplota skladování	
24 měsíců	Doba skladování	
	Mastný podklad	
+	Sklo, smalt	
+	Vlhký podklad	
+	Savý podklad	
+	Nesavý podklad	
+	Hliník, ocel	
	Olovo, měď	
+	Polykarbonát	
+	Ostatní plasty	
	Dřevotřísky	
315 ml	Balení	

BARVA

Bílá

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladů od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.